

Teknisk datablad for skum.

Typebetegnelse GC22
Alternativt navn GC22
Leverandør

Materiale Flexibel polyurethanskum på etherbasis.
Fremstillet uden brug af CFC/HCFC.

Fysiske egenskaber

Udskåret rumvægt	22kg/m ³ (ISO 845)	
Indtrykningshårdhed	120 N	(ISO 2439)
Dynamiske udmatningsdata		(ISO 3385)
Hårdhedstab	22 N	(ISO 2439
Højdetab	6 %	- 3385)
Blivende deformation	8 %	(ISO 1856)
Trækstyrke	80 kPa	(ISO 1798)
Brudforlængelse	150 %	(ISO 1798)
Termisk ledningsevne	0,040 W/m*K	(ISO 7214)

Typisk anvendelsesområde : Emballage og specialopgaver.
De angivne værdier er vejledende og kan ændres uden varsel.